REVAT® CAL ESTUCO

ESTUCO FINO DE CAL ACABADO FRATASADO



DESCRIPCIÓN

REVAT CAL ESTUCO es un mortero fino a base de cal aérea, áridos seleccionados, resinas sintéticas y diferentes aditivos que proporcionan un acabado decorativo del edificio.

APLICACIONES

Acabado decorativo, en base cal, para todo tipo de fachadas y paramentos interiores.

PROPIEDADES

Acabado altamente decorativo. Aplicación de muy fácil ejecución.

SOPORTE

Sobre morteros PROPAM REVOC, enfoscados de mortero tradicional, hormigón, pinturas en buen estado, yeso, cartón yeso.
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.




Regularización con PROPAM REVOC.


Extensión de REVAT CAL ESTUCO.


Acabado fratasado.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

1 El enfoscado previo puede hacerse con PROPAM REVOC, que ofrece un soporte regular, resistente e impermeable.
2 En caso de aplicarse sobre hormigón liso, éste deberá estar totalmente limpio de restos de desencofrante.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

1 Mezclar REVAT CAL ESTUCO con un 40 % de agua limpia (10 litros de agua por saco de 25 kg).
2 Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos y que sea untuosa al tacto.
3 Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4 Utilizar siempre la misma proporción de agua para evitar cambios de tonalidad.

APLICACIÓN:

1 Extender la masa de REVAT CAL ESTUCO con la ayuda de una llana en un espesor de 2 a 4 mm.
2 Los despieces o juntas de trabajo pueden delimitarse con cinta adhesiva de pintor.
3 El acabado se obtiene al fratasar el material aplicado con una llana de esponja fina y suave.

PRECAUCIONES

No aplicar con riesgo de lluvias o heladas. Aplicar entre + 5º C y 35º C de temperatura.
No aplicar en zonas sumergidas en agua. Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de REVAT CAL ESTUCO es de 3 - 4 kg/m^2.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 kg.
Colores: blanco - salmón - verde - crema - gris - rojo - beige - azul.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y lugares cubiertos al abrigo de la humedad: 1 año.

DATOS TÉCNICOS

Comportamiento al fuego	M0 (no combustible)
Producto en pasta	
Agua de amasado	40 ± 1 %
Densidad aparente	1,65 ± 0,10 g/cm^3
Temperatura de aplicación	+ 5º C a + 35º C
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	3 ± 1 N/mm^2
Resistencia a tracción sobre mortero	≥ 0,5 N/mm^2

ADVERTENCIA: Esta información ha sido recopilada en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La presente ficha técnica es válida en función de la última edición del catalogo impreso. Edición 2005.